


Brettschichtholz Industriequalität

(Für Industrie- und Landwirtschaftsbau sowie im nicht sichtbaren Bereich)

| | | Breite | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | | | | |
| Höhe | 10 | | | 10/10 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 6/12 | 8/12 | 10/12 | 12/12 | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | 10/14 | 12/14 | 14/14 | | | | | | | | | |
| | 16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | 16/16 | | | | | | | | |
| | 18 | | | 10/18 | 12/18 | 14/18 | | | | | | | | | |
| | 20 | 6/20 | 8/20 | 10/20 | 12/20 | 14/20 | 16/20 | 18/20 | 20/20 | | | | | | |
| | 22 | | | 10/22 | 12/22 | 14/22 | 16/22 | | | | | | | | |
| | 24 | 6/24 | 8/24 | 10/24 | 12/24 | 14/24 | 16/24 | 18/24 | 20/24 | 22/24 | 24/24 | | | | |
| | 28 | 6/28 | 8/28 | 10/28 | 12/28 | 14/28 | 16/28 | 18/28 | 20/28 | 22/28 | 24/28 | 26/28 | | | |
| | 32 | 6/32 | 8/32 | 10/32 | 12/32 | 14/32 | 16/32 | 18/32 | 20/32 | 22/32 | 24/32 | 26/32 | | | |
| | 36 | 6/36 | 8/36 | 10/36 | 12/36 | 14/36 | 16/36 | 18/36 | 20/36 | 22/36 | 24/36 | 26/36 | | | |
| | 40 | 6/40 | 8/40 | 10/40 | 12/40 | 14/40 | 16/40 | 18/40 | 20/40 | 22/40 | 24/40 | 26/40 | | | |
| | 44 | 6/44 | 8/44 | 10/44 | 12/44 | 14/44 | 16/44 | 18/44 | 20/44 | 22/44 | 24/44 | 26/44 | | | |
| | 48 | 6/48 | 8/48 | 10/48 | 12/48 | 14/48 | 16/48 | 18/48 | 20/48 | 22/48 | 24/48 | 26/48 | | | |
| | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. | usw. |

Lagersortiment: Normträger 12.00 m

- Die aufgelisteten Dimensionen sind normierte Standarddimensionen (40 mm Lamellenraster).
- Hobeln auf Zwischenmass gratis.
- Weitere Dimensionen werden nach Kundenwunsch hergestellt.



Ausführung

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Holzart | Fichte |
| Erscheinungsklasse | Industrie |
| Länge | nach Liste, Mindestlänge 6.00 m |
| Festigkeitsklasse | GL24h |
| Höhere Festigkeitsklassen | GL28k, GL28h, weitere auf Anfrage |
| Verleimung | Melaminharz (helle Fugen) |
| Oberflächenbearbeitung | optional nach Absprache möglich |
| Holzfeuchte | 8 - 12 % |
| Bearbeitung | vierseitig gehobelt und gefast |
| Verpackung | in Folie verpackt |
| Lieferfrist Lagersortiment | sofort ab unserem Lager lieferbar |
| Lieferfrist BSH nach Liste | 4 - 10 Arbeitstage |